



ANHÄNGEETIKETTEN

ENDURO CLASSIC PLUS 285 G

satin 6979, 290 g/m²

Reißfestes Papier. Ideal für reißfeste Anhängetiketten, Stecketiketten und Dokumente. Mit hoher Festigkeit dank dimensionsstabilem und thermostabilem Polyesterfolienkern.

ENDURO Classic Plus 285 G ist ein sehr strapazierfähiger Materialverbund aus einem 100 µm PET-Folienkern und weißen, satinierten Naturpapieroberflächen. Der dreilagige Produktaufbau ist sehr robust, einreißfest, wasserundurchlässig und witterungsbeständig. Lässt sich einwandfrei schneiden, stanzen, perforieren, bohren, prägen, rillen, falten, beleimen und binden.

Die hochkalandrierten, extraglaten Papieroberflächen überzeugen mit besten Druckergebnissen und Laufeigenschaften. Dank der gut saugfähigen Oberflächen können im Offsetdruck und Flexodruck alle gängigen Standardfarben und Lacke verwendet werden. Geeignet für den Laserdruck und die Nachbeschriftung im Thermotransferdruck sowie mit Nadeldruckern (Dot Matrix). Mit hervorragender Farbhftung, Farbtrocknung und Tonerhaftung. Lässt sich gut stempeln und manuell beschriften.

Durch den mehrlagigen Produktaufbau bietet ENDURO in vielen Fällen eine preiswerte und ökologisch nachhaltige Alternative zu synthetischen Papieren. Es ist PVC-frei und FSC®-zertifiziert.

Vorteile

- Besonders hohe Einreißfestigkeit
- Hohe Produktstabilität und Belastbarkeit
- Wasserundurchlässig
- Thermostabil
- Exzellent bedruckbare Papieroberflächen
- FSC® zertifiziert
- PVC frei



Allg. Hinweise

Aus Qualitätsgründen sollte ENDURO original verpackt gelagert werden. Für Lagerung und Ausrüstung empfehlen wir ein Raumklima von 20±5°C und 50±10% rel. Feuchte.

Lebensmittelkontakt

Bei Anwendungen mit Lebensmittelkontakt sprechen Sie uns bitte an.

Wir prüfen gerne, ob unser Material für die konkrete Anwendung geeignet ist und erstellen ggf. eine Konformitätserklärung.

Entsorgung

Im Papierrecycling ist das Produkt aufgrund des Folienanteils von über 50% nicht sinnvoll verwertbar. Kleinere Mengen können zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. ENDURO Classic Plus 285 G gilt als hausmüllähnlicher Gewerbeabfall. Bei der Deponierung verhält es sich biologisch neutral.

In den meisten Fällen stellt eine Verbrennung unter Energierückgewinnung die effizienteste Lösung aus ökonomischer und ökologischer Sicht dar.

Größere Mengen sollten gemäß den lokalen und nationalen Vorschriften entsorgt werden. Wir empfehlen die Nachfrage beim zuständigen Entsorgungsunternehmen.

Technologien



Eigenschaften



Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Toleranz	Norm
Flächengewicht [g/m²]	290	±10	ISO 536
Dicke (gesamt) [µm]	240	±18	ISO 534
Biegesteifigkeit längs [mN]	> 1.500		ISO 2493-1; 15°/10mm
Biegesteifigkeit quer [mN]	> 700		ISO 2493-1; 15°/10mm
Bruchkraft längs [N/15mm]	> 300		ISO 1924-3/2/300
Bruchkraft quer [N/15mm]	> 240		ISO 1924-3/2/300
ISO Helligkeit, Vorderseite [%]	> 88		ISO 2470-1
ISO Helligkeit, Rückseite [%]	> 88		ISO 2470-1
Weiß, CIE, D65/10°, Vorderseite	> 110		ISO 11475
Weiß, CIE, D65/10°, Rückseite	> 110		ISO 11475
Opazität [%]	> 92		ISO 2471
Glätte (Bekk) [s]	> 50		ISO 5627

Haltbarkeit

Original verpackt und bei den empfohlenen Lagerbedingungen können ENDURO Produkte für mindestens 3 Jahre gelagert werden.

Druckhinweise

Detaillierte Empfehlungen zum Druck und zur Verarbeitung von ENDURO finden Sie unter Download.