



ANHÄNGEETIKETTEN

PICOFILM P-185 M1

matt 7839, 250 g/m²

Mattes synthetisches Papier. Ideal für wasserfeste und reißfeste Schlaufenetiketten und Anhängetiketten, die im Thermotransferdruck beschriftet werden.

PICOFILM P-185 M1 ist eine weiße, einseitig mattbeschichtete Polyesterfolie. Sie ist witterungsbeständig, chemikalienbeständig, temperaturbeständig und dimensionsstabil. Lässt sich einwandfrei schneiden, stanzen, perforieren und bohren. Auch geeignet für Heißfolienprägung und Laserschneiden.

Die hochwertig beschichtete Folienoberfläche überzeugt mit hervorragenden Druckergebnissen. Die glatte Oberfläche eignet sich bestens für die Bedruckung im Thermotransferdruck, während die matte blendfreie Optik die Auslesbarkeit von Barcodes garantiert. Geeignet für den monochromen und vollfarbigen Laserdruck sowie für Vordrucke im UV-Flexodruck und im konventionellen Offsetdruck mit oxidativ trocknenden Farben. Mit schneller Farbtrocknung, bester Farbhafung und Tonerfixierung. Lässt sich gut stempeln und manuell beschriften.

Vorteile

- Wasserfest
- Hohe Einreisfestigkeit
- Witterungsbeständig
- Chemikalienbeständig
- Temperaturbeständig
- Gute Farbhafung und Tonerfixierung

Allg. Hinweise

Aus Qualitätsgründen sollte PICOFILM original verpackt gelagert werden. Für die Lagerung, Ausrüstung und Verarbeitung empfehlen wir ein Raumklima von 23±5°C und 50±10% rel. Feuchte.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Toleranz	Norm
Flächengewicht [g/m ²]	250	±8	ISO 536
Dicke (Folie) [µm]	183	±6	ISO 4593
Biegesteifigkeit längs [mN]	525	±50	ISO 2493-1; 15°/10mm
Biegesteifigkeit quer [mN]	570	±60	ISO 2493-1; 15°/10mm
Zugfestigkeit, Fmax längs [N/15mm]	400	±50	ISO 527-3/2/300
Zugfestigkeit, Fmax quer [N/15mm]	435	±50	ISO 527-3/2/300
Opazität [%]	98	±2	ISO 2471
ISO Helligkeit [%]	96	±3	ISO 2470-1

Haltbarkeit

Das Material sollte innerhalb von 24 Monaten aufgebraucht sein.

Druckhinweise

Detaillierte Empfehlungen zum Druck und zur Verarbeitung von PICOFILM finden Sie unter Download.

Technologien

