

PICOFILM SR-270 K1

matt 7827, 305 g/m²

Thermofolie mit Topcoat, hoher Sensitivität und sehr guten Beständigkeiten

Allg. Hinweise

Aus Qualitätsgründen sollte PICOFILM original verpackt gelagert werden.

Für die Lagerung, Ausrüstung und Verarbeitung empfehlen wir ein Raumklima von 23±5°C und 50±10% rel. Feuchte. Direkte Licht- und Sonneneinstrahlung, sowie die Einwirkung von aggressiven Chemikalien sind zu vermeiden.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Toleranz	Norm
Dicke (gesamt) [µm]	250	±12	ISO 534
Flächengewicht [g/m ²]	305	±12	ISO 536
Glätte (Bekk) [s]	> 400		ISO 5627
ISO Helligkeit [%]	> 85		ISO 2470-1
Zugfestigkeit längs [MPa]	> 80		ISO 527-3/2/300
Zugfestigkeit quer [MPa]	> 80		ISO 527-3/2/300
Opazität [%]	> 97		ISO 2471

Haltbarkeit

Mindestens 12 Jahre bei entsprechender Lagerung.

Technologien

