



SELBSTKLEBENDE
SCHLAUFENANHÄNGER FÜR
GEPÄCKSTÜCKE

PRESSURETAC BT 28/3

matt 7019, 177 g/m²

Linerless, selbstklebender und reißfester Materialverbund für die Etikettierung von Gepäckstücken in Self-Check-in Automaten an Flughäfen und für viele weitere Schlaufenetikett Anwendungen.

PRESSURETAC BT28/3 besteht aus einem patentierten Verbundaufbau, bestehend aus einem Topcoat-Thermopapier, einer innenliegenden silikonisierten Folie und einem Naturpapier. Die Naturpapierrückseite ist mit einer Beschichtung versehen, die nur an sich selbst klebt. Abfallintensives Silikonpapier ist nicht erforderlich. Somit ist PRESSURETAC eine umweltfreundliche Alternative zu handelsüblichen selbstklebenden Papier/Folie-Verbundmaterialien.

PRESSURETAC BT28/3 kann im Flexodruck bedruckt werden. Auch eine partielle Bedruckung der Kleberseite ist möglich.

Vorteile

- Klebt nur an der beschichteten Rückseite gegeneinander – kein Silikonpapier nötig (linerless)
- Reduzierte Unfallgefahr im Betrieb, da kein Silikonpapier auf dem Boden liegt
- Rückstandslos entfernbar – kein Reinigungsaufwand
- „Ready-to-use“ für die Endanwendung – keine Stanzung/Perforation erforderlich
- Variable Materialstärke – für manuelle und maschinelle Anbringung
- Umweltfreundlich, da FSC® zertifiziert und ohne Silikonpapier
- Bisphenolfrei



Allg. Hinweise

Aus Qualitätsgründen sollte PRESSURETAC original verpackt gelagert werden. Für Lagerung und Ausrüstung empfehlen wir ein Raumklima von 23±5°C und 50±10% rel. Feuchte.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Toleranz	Norm
Flächengewicht [g/m ²]	177	±8	ISO 536
Dicke (Papier) [µm]	170	±12	ISO 534
Glätte (Bekk) [s]	> 500		ISO 5627
ISO Helligkeit [%]	> 80		ISO 2470-1
Biegesteifigkeit längs [mN]	> 130		ISO 2493-1; 15°/10mm
Biegesteifigkeit quer [mN]	> 70		ISO 2493-1; 15°/10mm
Bruchkraft längs [N/15mm]	> 100		ISO 1924-3/2/300
Bruchkraft quer [N/15mm]	> 70		ISO 1924-3/2/300
Opazität [%]	> 95		ISO 2471

Technologien



Eigenschaften



- An sich selbst klebend
- Rückstandslos ablösbar

Haltbarkeit

Das Material sollte innerhalb von 4 Monaten ausgerüstet werden.

Druckhinweise

Druck- und Verarbeitungshinweise stehen als Download zur Verfügung.