

PRESSURETAC TT 120 STRONG

satin 7755, 125 g/m²

Linerless, selbstklebendes, satiniertes Papier für die automatische Etikettierung in der Getränkelogistik oder als Schlaufenetikett.

PRESSURETAC TT 120 Strong besteht aus einem satinierten, FSC® zertifizierten 120 g Papier mit einer rückseitigen Beschichtung, die nur an sich selbst klebt. Abfallintensives Silikonpapier ist nicht erforderlich. Somit ist PRESSURETAC eine umweltfreundliche Alternative zu handelsüblichen selbstklebenden Papieren. Es bietet aufgrund seines Gewichtes eine hervorragende Maschinengängigkeit und kann ebenso als Etikett für Schlaufenanhänger eingesetzt werden.

PRESSURETAC TT 120 Strong wird auf Rolle geliefert und ist sofort einsetzbar. Es ist keine Stanzung oder Perforation in der Druckmaschine erforderlich, wenn ein Cutter oder Perforationsmesser im Thermodrucker eingesetzt wird. Die Sorte kann dann on-demand im Thermotransferdruck bedruckt werden. Die Papierseite ist für den optionalen Preprint im Flexodruck optimiert, auch eine partielle Bedruckung der Kleberschicht ist möglich.

Vorteile

- Klebt nur an der beschichteten Rückseite gegeneinander – kein Silikonpapier nötig (linerless)
- Reduzierte Unfallgefahr im Betrieb, da kein Silikonpapier auf dem Boden liegt
- Rückstandslos entfernbar – kein Reinigungsaufwand an Gitterboxen, Trolleys oder Spanngurten
- „Ready-to-use“ für die Endanwendung – keine Stanzung/Perforation erforderlich
- Variable Materialstärke – für manuelle und maschinelle Anbringung
- Umweltfreundlich, da FSC® zertifiziert und ohne Silikonpapier
- Einsatzfähig in Lagerräumen bei -20° bis +30°C



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Allg. Hinweise

Aus Qualitätsgründen sollte PRESSURETAC original verpackt gelagert werden. Für Lagerung und Ausrüstung empfehlen wir ein Raumklima von 23±5°C und 50±10% rel. Feuchte.

Anwendungstemperatur im verklebten Zustand -20 bis +40°C.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Toleranz	Norm
Flächengewicht [g/m ²]	125	±8	ISO 536
Dicke (gesamt) [µm]	123	±12	ISO 534
Anwendungstemperatur [°C]	-5 bis +30		
Klebkraft (1 min.) [N/25 mm]	≥ 15		in Anlehnung an FTM1

Technologien



Eigenschaften



- An sich selbst klebend
- Rückstandslos ablösbar

Haltbarkeit

Original verpackt ist PRESSURETAC mindestens 12 Monate haltbar.

Druckhinweise

Druck- und Verarbeitungshinweise stehen als Download bereit.